

# Art. Nr.: H 03010

## ALUTEKT ALGV 45 K

**Büsscher & Hoffmann GmbH**  
Dach- und Abdichtungssysteme

A-4470 Enns (Zentrale)

Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Fax: +43 (7223) 823 23-42

E-Mail: office@bueho.at

Web: www.bueho.at



Zertifikat Nr. (zutreffend für EN 13969)

1139-CPR-0027/06

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Produkt</b>      | Bitumenbahn mit Aluminiumband und Glasvlieseinlage  |
| <b>Oberseite</b>    | Feine Bestreuung  |
| <b>Unterseite</b>   | Folie   |
| <b>Anwendung</b>    | Dampfsperre gemäß EN 13970, ÖNORM B 3666 (ALGV-4)<br>Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte gemäß EN 13969 (Typ A)                     |
| <b>Verarbeitung</b> | Flämm- / Schweißverfahren<br>Längsnähte mind. 8 cm, Quernähte (Kopfstöße) mind. 10 cm überlappt                                       |
| <b>Anmerkung</b>    | Hinsichtlich der Anwendung und Verarbeitung sind Rechtsvorschriften, Normen, Richtlinien und der Stand der Technik zu berücksichtigen |

**Verpackung** 18 Rollen zu je 10 m x 1m = **180 m<sup>2</sup> je Palette**

| Produkteigenschaften                                 | Prüfverfahren<br>Klassifikation | Einheit           | Wert                |
|--|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| Rollenlänge  | EN 1848-1                       | m                 | 10,0                |
| Rollenbreite   | EN 1848-1                       | m                 | 1,00                |
| Geradheit  | EN 1848-1                       | mm/10m            | < 20                |
| Flächenbezogene Masse                                | EN 1849-1                       | kg/m <sup>2</sup> | 4,7 (±0,4)          |
| Dicke  | EN 1849-1                       | mm                | 3,8                 |
| Wasserdichtheit                                      | EN 1928                         | kPa               | 60                  |
| Brandverhalten                                       | EN 13501-1                      | Klasse            | E                   |
| Scherfestigkeit der Fügenaht                         | EN 12317-1                      | N/50mm            | NPD                 |
| Höchstzugkraft längs / quer                          | EN 12311-1                      | N/50mm            | 500/400 (±100/±100) |
| Dehnung bei Höchstzugkraft                           | EN 12311-1                      | %                 | 4/4 (±2/±2)         |
| Widerstand gegen stoßartige Belastung                | EN 12691                        | mm                | NPD                 |
| Widerstand gegen statische Belastung                 | EN 12730                        | kg                | NPD                 |
| Widerstand gegen Weiterreißen längs / quer           | EN 12310-1                      | N                 | 180/180 (±50/±50)   |
| Kaltbiegeverhalten                                   | EN 1109                         | °C                | 0                   |
| Wärmestandfestigkeit                                 | EN 1110                         | °C                | 70                  |
| Wasserdampfdurchlässigkeit                           | EN 1931                         | S <sub>d</sub>    | > 1500 m            |
| Wasserdichtheit nach künstlicher Alterung            | EN 1296<br>EN 1928              | kPa               | 60                  |
| Wasserdampfdurchlässigkeit nach künstlicher Alterung | EN 1296<br>EN 1931              | S <sub>d</sub>    | > 1500 m            |

NPD = keine Leistung festgelegt

Die angegebenen Werte basieren auf einer statistischen Qualitätskontrolle und beziehen sich auf das Datum der Produktion. Hinsichtlich Anwendung und Verarbeitung sind Normen, Rechtsvorschriften, Richtlinien und der Stand der Technik zu berücksichtigen. Eine Verbindlichkeit kann aus den Angaben nicht abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.

#### Technische Änderungen vorbehalten.

**Lagerungshinweis:** Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sind original verpackt, stehend vor Sonneneinstrahlung, UV Strahlung und extremen äußeren Einflüssen wie Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und Ähnlichem geschützt zu lagern. Während der kalten Jahreszeit vor der Verarbeitung mindestens 12 Stunden frostfrei lagern.

**Entwicklung, Herstellung und Vertrieb unserer Produkte erfolgen gemäß ISO 9001.**