

Art. Nr.: H 40040

BARUPLAST KV PL 5 B

Büsscher & Hoffmann GmbH
Dach- und Abdichtungssysteme

A-4470 Enns (Zentrale)
Fabrikstraße 2
Tel.: +43 (7223) 823 23-0
Fax: +43 (7223) 823 23-42

E-Mail: office@bueho.at
Web: www.bueho.at



Zertifikat Nr.
1139-CPR-0027/06

- Produkt** Plastomerbitumenbahn mit Kunststoffvlieseinlage gemäß ÖNORM B 3684 (P-KV-5 B)
- Oberseite** Feine Bestreuung
Unterseite Folie
- Anwendung** Brücken - Abdichtungssysteme gemäß EN 14695, RVS 15.03.12 (vgl. B&H Systemdatenblätter für Brückenabdichtungssysteme)
- Verarbeitung** Flämm- / Schweißverfahren
Längsnähte und Quernähte (Kopfstöße) mind. 10 cm überlappt
- Anmerkung** Hinsichtlich der Anwendung und Verarbeitung sind Rechtsvorschriften, Normen, Richtlinien und der Stand der Technik zu berücksichtigen
- Verpackung** 18 Rollen zu je 7,5 m x 1m = **135 m² je Palette**

Produkteigenschaften	Prüfverfahren Klassifikation	Einheit	Wert
Rollenlänge	EN 1848-1	m	7,5
Rollenbreite	EN 1848-1	m	1,00
Geradheit / Kantenflucht	EN 1848-1	mm/10m	< 20
Flächenbezogene Masse	EN 1849-1	kg/m ²	NPD
Dicke	EN 1849-1	mm	5,0 (±0,2)
Höchstzugkraft längs / quer	EN 12311-1	N/50mm	1100/800 (±200/±100)
Dehnung bei Höchstzugkraft	EN 12311-1	%	50/50 (±10/±10)
Maßhaltigkeit	EN 1107-1	%	≤ 0,5
Maßhaltigkeit bei erhöhten Temperaturen	EN 14695 B	%	NPD
Kaltbiegeverhalten	EN 1109	°C	-10
Wärmestandfestigkeit	EN 1110	°C	130
Thermisches Alterungsverhalten	EN 1296	°C	NPD
Wasseraufnahme	EN 14223	%	≤ 1,0
Ausgangsanteil der Bestreuung	EN 14695 D	g/m ²	280 (±100)
Leistungseigenschaften*	Prüfverfahren Klassifikation	Einheit	Wert
Abreißfestigkeit Typ 1	EN 13596	N/mm ²	≥ 0,4
Schubfestigkeit	EN 13653	N/mm ²	≥ 0,15
Rissüberbrückungsfähigkeit Typ 3 bei -20°C	EN 14224	-	bestanden
Verträglichkeit durch Hitzealterung	EN 14691	%	NPD
Widerstand gegenüber Verdichtung der Asphaltzuschicht	EN 14692	-	bestanden
Verhalten beim Verlegen von Gussasphalt - relativer Oberflächenanteil der Flecken	EN 14693	%	0
Wasserdichtigkeit	EN 14694	-	bestanden

NPD = keine Leistung festgelegt

*Für die Leistungseigenschaften berücksichtigte Grundierungen: Büsscher Barupox, Büsscherit Voranstrich Extra (BVE) Mapeifloor I 914, Sikadur 188, Stopox BV 100

Die angegebenen Werte basieren auf einer statistischen Qualitätskontrolle und beziehen sich auf das Datum der Produktion. Hinsichtlich Anwendung und Verarbeitung sind Normen, Rechtsvorschriften, Richtlinien und der Stand der Technik zu berücksichtigen. Eine Verbindlichkeit kann aus den Angaben nicht abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.

Technische Änderungen vorbehalten.

Lagerungshinweis: Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sind original verpackt, stehend vor Sonneneinstrahlung, UV Strahlung und extremen äußeren Einflüssen wie Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und Ähnlichem geschützt zu lagern. Während der kalten Jahreszeit vor der Verarbeitung mindestens 12 Stunden frostfrei lagern.

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb unserer Produkte erfolgen gemäß ISO 9001.