

# H 75013

## Blockbitumen B 105/25

**Büsscher & Hoffmann GmbH**  
Dach- und Abdichtungssysteme

A-4470 Enns (Zentrale)  
Fabrikstraße 2  
Tel.: +43 (7223) 823 23-0  
Fax: +43 (7223) 823 23-42

E-Mail: office@bueho.at  
Web: www.bueho.at

<b>Produkt</b>	Lösemittelfreie Bitumenklebemasse
<b>Anforderung</b>	EN 13304
<b>Anwendung</b>	Heißklebemasse für die Verklebung von Bitumenbahnen
<b>Verarbeitung</b>	Gieß- und Einrollverfahren (Heißklebeverfahren)

### Verpackungseinheit

21 Stk. Blöcke (Faltkartons) zu je ca. 22kg gestapelt auf Palette (**ca. 460 kg je Palette**)

Produkteigenschaften	Prüfverfahren Klassifikation	Einheit	Wert
Farbe	--	--	schwarz
Dichte	EN ISO 3838	g/cm <sup>3</sup>	1,0 – 1,1
Nadelpenetration bei 25°C	EN 1426	°C	20 - 30
Erweichungspunkt Ring & Kugel	EN 1427	°C	120 - 130
Brechpunkt	EN 12593	°C	≤ -10
Flammpunkt (Cleaveland)	EN ISO 2592	°C	≥ 250

### Lagerungshinweis

Blockbitumen ist in original verpackt, stehend vor Sonneneinstrahlung, UV Strahlung und extremen äußeren Einflüssen wie Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und Ähnlichem geschützt zu lagern.

Insbesondere in der Sommerzeit ist die Lagerfähigkeit von Blockbitumen durch mögliche Verformungen bei Wärme begrenzt.

Die angegebenen Werte basieren auf einer statistischen Qualitätskontrolle und beziehen sich auf das Datum der Produktion. Hinsichtlich Anwendung und Verarbeitung sind Normen, Rechtsvorschriften, Richtlinien und der Stand der Technik zu berücksichtigen. Eine Verbindlichkeit kann aus den Angaben nicht abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.

**Technische Änderungen vorbehalten.**