

BÜSCHERIT VORANSTRICH (BV 25)

Büschler & Hoffmann GmbH

Dach- und Abdichtungssysteme
 Gewerbegebiet Fabrikstraße
 Fabrikstraße 2, A-4470 Enns
 Tel.: +43 (7223) 823 23-0
 Fax: +43 (7223) 823 23-42
 E-Mail: office@bueho.at
 Web: www.bueho.at

Artikel Nummer H 70017

Produkt Voranstrichmittel aus Bitumenlösung V_N (Lösungsmittelhaltig)
 Frostunempfindlich und phenolfrei

Anforderung ÖNORM B 3615 – Bitumenlösung V_N
Anwendung Voranstrich und Haftvermittler auf Beton, Leichtbeton, bündig verfugtem Mauerwerk, Zementputz oder Metall für Dach- und Bauwerksabdichtung mit Bitumen- und Polymerbitumenbahnen, sowie Schutzanstriche auf Bitumenbasis.

Verarbeitung Der Untergrund muss ausreichend fest, mäßig rau, sauber und trocken sein.
BÜSCHERIT VORANSTRICH ist durch Streichen, Rollen bei einer Oberflächentemperatur von mindestens +5°C zu verarbeiten. Bei mehrschichtigem Auftrag muss vor Aufbringung der nächsten Schicht die vorhergehende ausreichend durchgetrocknet sein.

Verbrauch 0,2 – 0,4 kg/m² pro Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit

Trockenzeit 6 bis 12 Stunden

Hinweis Der Anstrich darf nur im Außenbereich und in gut belüfteten Bereichen verwendet werden. Frisch aufgetragener Anstrich kann bei starkem Regen geschädigt bzw. abgespült werden.

Verpackung 24 Kanister zu je 25 Liter = 600 Liter je Palette
 Weitere Lieferformen: Kanister zu 10 Liter **H70018 BÜSCHERIT VORANSTRICH (BV10)**

Produkteigenschaften	Prüfverfahren / Klassifikation	Einheit	Wert
Ausflusszeit (4mm bei 25°C)	EN 12846-2	s	keine
Bitumengehalt	EN 13358	%	≤ 50
Erweichungspunkt des rückgewonnenen Bitumens	EN 1427	°C	≥ 80
Penetration des rückgewonnenen Bitumens	EN 1426	mm/10	≤ 30
Trocknungszustand, Trockengrad 1	DIN 53150	-	≤ 6
Flammpunkt	EN ISO 13736	°C	34 - 55
Dichte		g/ml	0,8 – 0,9
Gehalt leicht flüchtiger organischer Stoffe VOC EU		g/l	max. 480

Haltbarkeit In verschlossenem Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig haltbar.

Die angegebenen Werte sind Richtwerte, die auf der statistischen Qualitätskontrolle basieren. Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegebenen Einsatzzwecke und die Verarbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen. Eine Verbindlichkeit kann aus den Angaben nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen vorbehalten.

Lagerungshinweis: Vor Zündquellen fernhalten. Bei der Verarbeitung größerer Mengen Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Explosionsgeschützte Geräte / Armaturen und funkenfreie Werkzeuge verwenden. Für gute Raumbelüftung sorgen. Gegebenenfalls Absaugung am Arbeitsplatz.

Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Bodenwanne ohne Abfluss vorsehen. VCI Lagerklasse 3A.

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb unserer Produkte erfolgen gemäß ISO 9001.