

DIFUTEX EKB I60 (einseitiges Klebeband)



Büsscher & Hoffmann GmbH
Dach- und Abdichtungssysteme
Gewerbegebiet Fabrikstraße
Fabrikstraße 2, A-4470 Enns
Tel.: +43 (7223) 823 23-0
Fax: +43 (7223) 823 23-42
E-Mail: office@bueho.at
Web: www.bueho.at

Artikel Nummer H 66322

Produkt Einseitiges Klebeband zum luftdichten Verkleben und Abdichten von Überdeckungen und Durchdringungen von Wind- und Dampfbremsbahnen im Innenbereich
z. B. **DIFUTEX 10 - Art. Nr. H66310** und **DIFUTEX CONTROL - Art. Nr. H66312**

Aufbau Polyethylenfolie
Trägermaterial aus Fadengelege
Inliner aus Silikonpapier

Eigenschaften **DIFUTEX EKB I 60** ist ein sehr schmiegsames und Dehnfähiges PE-Folien Abdichtungs-Klebeband mit einem Feuchteresistenten Polyacrylat-Haftkleber von extrem hoher Anfangs-Klebrigkeit und Dauerhaftung sowie überragender Alterungs-Beständigkeit.

Das Fadengelege beugt einer Überdehnung des Klebebandes vor.

Verarbeitung Grundsätzlich müssen die zu verklebenden Teile tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein, und dürfen keine klebstoffabweisende Beschichtung aufweisen

Verarbeitungstemperatur -10°C bis +40°C, jedoch empfohlen bei > +5°C

Abmessungen **Klebebandlänge = 25 m**
Klebebandbreite = 60 mm

Verpackung 10 Rollen je Karton = 250 lfm je Karton

Produkteigenschaften	Einheit	Wert
Breite	mm	60
Länge	m	25
Gesamtdicke	mm	0,34
Temperaturbeständigkeit	°C	-40 bis +80
Klebekraft	N/25mm	>30
Reißdehnung	%	150 - 200

Die angegebenen Werte sind Richtwerte, die auf der statistischen Qualitätskontrolle basieren. Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegebenen Einsatzzwecke und die Verarbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen. Eine Verbindlichkeit kann aus den Angaben nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen vorbehalten.

Lagerungshinweis: Klebebänder sind vor Sonneneinstrahlung und extremen äußeren Einflüssen wie Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und ähnlichem geschützt zu lagern. Während der kalten Jahreszeit vor der Verarbeitung mindestens 12 Stunden frostfrei lagern.

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb unserer Produkte erfolgen gemäß SO 9001.