

HYDROBIT VORANSTRICH (HV 25)

Artikel Nummer H 70031

Produkt Lösemittelfreies Voranstrichmittel aus Bitumenemulsion
Mit Wasser verdünnbar, wasserfest nach vollständiger Abtrocknung

Büsscher & Hoffmann GmbH
Dach- und Abdichtungssysteme
Gewerbegebiet Fabrikstraße
Fabrikstraße 2, A-4470 Enns
Tel.: +43 (7223) 823 23-0
Fax: +43 (7223) 823 23-42
E-Mail: office@bueho.at
Web: www.bueho.at

Anforderung ÖNORM B 7209:2002 5.5.2.1 (2)

Anwendung Voranstrich und Haftvermittler auf Beton, Leichtbeton, bündig verfugtem Mauerwerk, Zementputz oder Metall für Dach- und Bauwerksabdichtung mit Bitumen- und Polymerbitumenbahnen, sowie Schutzanstriche auf Bitumenbasis.

Verarbeitung Der Untergrund muss ausreichend fest, mäßig rau, sauber und trocken sein.
HYDROBIT VORANSTRICH ist durch Streichen, Rollen bei einer Oberflächentemperatur von mindestens +5°C zu verarbeiten. Bei mehrschichtigem Auftrag muss vor Aufbringung der nächsten Schicht die vorhergehende ausreichend durchgetrocknet sein.

Verbrauch 0,3 – 0,5 kg/m² pro Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit

Trockenzeit 6 bis 12 Stunden

Hinweis Der Anstrich ist auch für den Einsatz im Innenbereich und wenig belüftete Bereiche geeignet. Frisch aufgetragener Anstrich kann bei starkem Regen geschädigt bzw. abgespült werden.

Verpackung 12 Eimer zu je 25 kg = 300 kg je Palette
Weitere Lieferformen: Eimer zu 10 kg **H70030 HYDROBIT VORANSTRICH (HV10)**

Produkteigenschaften	Prüfverfahren / Klassifikation	Einheit	Wert
Bitumengehalt	EN 13358	%	50 (+/-10)
Erweichungspunkt des rückgewonnenen Bitumens	EN 1427	°C	47(+/-5)
Penetration des rückgewonnenen Bitumens	EN 1426	mm/10	85 (+/-15)
Dichte		g/ml	1,0

Haltbarkeit Bei frostfreier Lagerung im verschlossenem Originalgebilde mindestens 2 Jahre haltbar.

Die angegebenen Werte sind Richtwerte, die auf der statistischen Qualitätskontrolle basieren. Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegebenen Einsatzzwecke und die Verarbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen. Eine Verbindlichkeit kann aus den Angaben nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen vorbehalten.

Lagerungshinweis:
Behälter dicht geschlossen halten und frostfrei (mind. 5°C) lagern.

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb unserer Produkte erfolgen gemäß ISO 9001.